

- **Certificazioni**
- X REACH

Caratteristiche	Norma	UdM	AA5AY
Densità (Pz.stampato)	(ISO 1183-1)	g/cm <sup>3</sup>	0,9995
Densità (Granulato)	(ISO 1183-1)	g/cm <sup>3</sup>	0,9116
MFR	(ASTM D1238-13)	gr/10 min	0,9
Mod. Flessione	(ASTM D790-17)	MPa	553
Carico massimo	(ASTM D790-17)	MPa	16,7
Carico a Deflessione (1,5 spessore)	(ASTM D790-17)	MPa	12,8
Modulo a trazione	(ASTM D638-14)	MPa	383
Carico di snervamento	(ASTM D638-14)	MPa	15,1
Carico a rottura	(ASTM D638-14)	MPa	12,1
% allungamento a rottura	(ASTM D638-14)	%	68
Rammollimento Vicat	(ISO 306 Met.A50)	°C	108,3
Ritiro (parallelo)	(ISO 294-4)	%	3,1
Ritiro (trasversale)	(ISO 294-4)	%	3,1

