

- **Caratteristiche tecniche**

X Blend con R-PA/PP certificato da post-consumo.

- **Certificazioni**

X REACH

Caratteristiche	Norma	UdM	BA55F03N02AP
Densità (Pz.stampato)	(ISO 1183-1)	g/cm ³	1,0183
Densità (Granulato)	(ISO 1183-1)	g/cm ³	0,9740
MFR	(ASTM D1238-13)	gr/10 min	1,0
Mod. Flessione	(ASTM D790-17)	MPa	298
Carico massimo	(ASTM D790-17)	MPa	10,6
Carico a Deflessione (1,5 spessore)	(ASTM D790-17)	MPa	7,3
Modulo a trazione	(ASTM D638-14)	MPa	170
Carico di snervamento	(ASTM D638-14)	MPa	10,6
Carico a rottura	(ASTM D638-14)	MPa	10,3
% allungamento a rottura	(ASTM D638-14)	%	126
Rammollimento Vicat	(ISO 306 Met.A50)	°C	98,3
Ritiro (parallelo)	(ISO 294-4)	%	2,6
Ritiro (trasversale)	(ISO 294-4)	%	3,1

